

FAST EMULSION

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Το FAST EMULSION είναι ματ επαγγελματικό πλαστικό χρώμα για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα κ.α. Αποτελεί οικονομική και αξιόπιστη λύση για τους επαγγελματίες σε επιφάνειες που απαιτείται συχνό βάψιμο όπως ξενοδοχεία, δημόσια κτήρια, κλιμακοστάσια, αποθήκες και επιφάνειες που λερώνονται συχνά προσφέροντας εγγυημένο αποτέλεσμα σε εξαιρετική τιμή. Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα. Συνδυάζει μεγάλη λευκότητα με υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση. Εφαρμόζεται εύκολα και έχει πολύ καλό άπλωμα, παρουσιάζοντας μια ωραία ματ επιφάνεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αραιώση:	5 - 10% με καθαρό νερό
Απόδοση:	10 - 12 m ² /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 - 2 ώρες
Επαναβαφή:	Μετά από 4 ώρες
Αποχρώσεις:	Λευκό και μεγάλο αριθμό αποχρώσεων του συστήματος χρωματισμού της INTECHROM
Συσκευασία:	Πλαστικά δοχεία 3Lt, 9Lt
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C

Εκδόθηκε: 13/2/2020.
 Το παρόν αντικαθιστά
 κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/α Υ. Έσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°). Οριακή τιμή ΠΟΕ: 30g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 29g/l Π.Ο.Ε.



FAST EMULSION

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:	Πλαστικό χρώμα υδατικής βάσης.
Πυκνότητα:	1.47 ± 0.02 kg/Lt
Ιξώδες:	101 ± 5 KU
pH	8.5 - 9
Στιλνότητα (85°):	< 8 μονάδες
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ:	35 ± 5 μm ανά στρώση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά. Τυχόν κενά και μικρορωγμές πρέπει να γεμίζονται με τον κατάλληλο στόκο.

- » Σε νέες επιφάνειες χωρίς προβλήματα ασταρώστε με MICRO PRIMER ή ACRYLIC PRIMER.
- » Σε παλιές πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με MICRO PRIMER ή INTEX 100.
- » Για επαναβαφή επιφανειών, χωρίς προβλήματα, δεν απαιτείται αστάρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώστε από 5 έως 10% κατ' όγκο με καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε 2 στρώσεις FAST EMULSION για καλύτερα αποτελέσματα με ελάχιστο χρόνο επαναβαφής τις 4 ώρες.

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 80%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα χρώματος και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.
- » Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του στο πλύσιμο μετά από 25 - 30 ημέρες.
- » Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά από 35 - 40 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

