

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΞΥΛΑ



Το INTELACK είναι υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτη κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Διακρίνεται για την υψηλή σκληρότητα, την αντοχή στο χρόνο και το άψογο τελικό φινιρίσμα. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Διατηρεί αναλλοίωτες τις αποχρώσεις του στο χρόνο ενώ παράλληλα παρέχει αντισκωριακή προστασία.

Η προσθήκη του σκληρηντή INTEHARD βελτιώνει σημαντικά όλα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του τελικού μίγματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αραίωση:	» Πινέλο/ρολλό: Έως 5% » Πιστόλι: Έως 15% με White Spirit ή Διαλυτικό Νίτρου
Απόδοση:	14 - 16 m ² /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Στέγνωμα:	Σε αφή: 3 - 4 ώρες
Επαναβαφή:	Μετά από 24 ώρες
Αποχρώσεις:	Λευκό, μαύρο και σε αποχρώσεις του χρωματολογίου της INTECHROM. Γυαλιστερό και Σατινέ
Συσκευασία:	Μεταλλικά δοχεία 0.375Lt, 0.75Lt, 2.5Lt
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

Εκδόθηκε: 13/2/2020.
Το παρόν αντικαθιστά
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΗΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/θ Δ. 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 499g/l Π.Ο.Ε.



ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΞΥΛΑ**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τύπος:	Αλκυδικό βερνικόχρωμα διαλύτη
Πυκνότητα:	1.22 ± 0,02 kg/Lt (Λευκό)
Ιξώδες:	73 ± 5 KU
Στιλπνότητα (60°):	Γυαλιστερο: > 90 μονάδες Σατινε: 40 - 50 μονάδες
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ:	40 ± 5 μm ανά στρώση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Τυχόν κενά και μικρορωγμές πρέπει να γεμίζονται με τον κατάλληλο στόκο.

- » Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες ασταρώστε με αντισκωριακό αστάρι μετάλλων INTEPRIMER.
- » Σε ήδη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα και εφαρμόστε κατευθείαν το INTELACK.
- » Σε ξύλινες επιφάνειες προηγείται προετοιμασία της επιφάνειας (ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα) και στη συνέχεια αστάρωμα με VELATURA.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε δύο στρώσεις INTELACK. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 70%.

- » Για εφαρμογή με σκληρυντή INTEHARD, προσθέστε από 10 έως 15% INTEHARD κατά όγκο. Εφαρμόστε το μίγμα εντός 4 ωρών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με White Spirit ή Διαλυτικό Νίτρου.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για την προστασία της αναπνοής.
- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.
- » Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του στο πλύσιμο μετά από 30 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

