

# RELIEF

## 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ



Το RELIEF είναι ανάγλυφο διακοσμητικό επίχρισμα μεγάλης αντοχής, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για όλες τις νέες και παλαιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο, νοβοπάν κ.α. Έχει ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών σχεδίων με την χρήση ειδικών ρολλών, καλύπτοντας ταυτόχρονα όλες τις ατέλειες της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό
Αραιώση:	0 - 15% με καθαρό νερό
Απόδοση:	1.5 - 3 m <sup>2</sup> /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 - 2 ώρες
Επαναβαφή:	Μετά από 4 - 6 ώρες
Αποχρώσεις:	Λευκό
Συσκευασία:	Πλαστικά δοχεία 3Lt, 9Lt
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C

Εκδόθηκε: 13/2/2020.  
 Το παρόν αντικαθιστά  
 κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/γ Υ. 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 40g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 39g/l Π.Ο.Ε.



# RELIEF

## 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:	100% ακρυλικό επίχρισμα υδατικής βάσης.
Πυκνότητα:	1.42 ± 0,02 kg/Lt
Ιξώδες:	85 ± 5 ΚΥ
pH	8.5 - 9
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ:	250 ± 50 μm ανά στρώση

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά. Τυχόν κενά και μικρορωγμές πρέπει να γεμίζονται με τον κατάλληλο στόκο.

- » Σε νέες ή παλιές πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με MICRO PRIMER ή INTEX 100.
- » Για επαναβαφή επιφανειών, χωρίς προβλήματα, δεν απαιτείται αστάρωμα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το RELIEF είναι έτοιμο προς χρήση. Αραιώστε εφόσον χρειάζεται έως 15% κατ' όγκο με καθαρό νερό. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 80% ή εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού για τις επόμενες 48 ώρες.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα χρώματος και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.
- » Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του στο πλύσιμο μετά από 25 - 30 ημέρες.
- » Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά από 35 - 40 ημέρες.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

