

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΗ**

Το INTEX 100 είναι υψηλής ποιότητας διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι διαλύτη. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση και την μεγάλη του διεισδυτικότητα. Σταθεροποιεί επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν με ακρυλικά, πλαστικά, ρελιέφ ή μονωτικά χρώματα. Εφαρμόζεται σε παλιές και νέες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένους τοίχους, τούβλα, ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα. Χρησιμοποιείται και ως αστάρι για μονώσεις ταρατσών.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αραιώση:	» Τοίχοι: Έως 100% » Ταράτσες: Έως 70% με Διαλυτικό Νίτρου ή White Spirit
Απόδοση:	» Τοίχοι: 12 - 15 m <sup>2</sup> /Lt » Ταράτσες: 8 - 10 m <sup>2</sup> /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 - 2 ώρες
Επαναβαφή:	Μετά από 4 - 6 ώρες
Συσκευασία:	Μεταλλικά δοχεία 1Lt, 5Lt, 15Lt
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

Εκδόθηκε: 13/2/2020.  
Το παρόν αντικαθιστά  
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/η Δ. 'Συνδεδετικά αστάρια'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 750g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 749g/l Π.Ο.Ε.



# INTEX 100

## ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΗ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:	100% ακρυλικό αστάρι διαλύτη
Πυκνότητα:	0.82 ± 0,02 kg/Lt
Ιξώδες:	45 ± 5 sec

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά. Τυχόν κενά και μικρορωγμές πρέπει να γεμίζονται με τον κατάλληλο στόκο.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΑΡΑΙΩΣΗ

- » Σε τοίχους αραιώστε έως 100% με Διαλυτικό Νίτρου ή White Spirit.
- » Σε ταράτσες αραιώστε έως 70% με Διαλυτικό Νίτρου ή White Spirit.

Εφαρμόστε μία στρώση INTEX 100. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 80%.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με Διαλυτικό Νίτρου ή White Spirit.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για την προστασία της αναπνοής.
- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.
- » Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται μετά από 35 - 40 ημέρες.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

