

INTEXYL AQUA

ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ



Το INTEXYL AQUA είναι ακρυλικό βερνίκι νερού για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Προστατεύει και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου, δημιουργώντας ένα όμορφο γυαλιστερό ή σατινέ φινιρίσμα. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, έπιπλα, πέργκολες, περιφράξεις, κ. α. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια και έχει υψηλή ελαστικότητα χωρίς να ξεφλουδίζει. Είναι άοσμο, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αραίωση:	» 5 - 10% για ρολλό/πινέλο » 15 - 20% για πιστόλι
Απόδοση:	10 - 12 m ² /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 ώρα
Επαναβαφή:	Μετά από 6 - 7 ώρες
Αποχρώσεις:	Άχρωμο. Γυαλιστερό και Σατινέ
Συσκευασία:	Μεταλλικά δοχεία 0.75Lt, 2.5Lt
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C

Εκδόθηκε: 13/2/2020.
Το παρόν αντικαθιστά
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/ε Υ. 'Εσωτερικής/ Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 130g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 129g/l Π.Ο.Ε.



INTEXYL AQUA

ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:	Ακρυλικό βερνίκι υδατικής βάσης.
Πυκνότητα:	1.02 ± 0,02 kg/Lt
Ιξώδες:	61 ± 5 KU
pH	8.5 - 9
Στιλπνότητα (60°):	Γυαλιστερο: >85 μονάδες Σατινε: 40 - 50 μονάδες
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ:	35 ± 5 μm ανά στρώση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο.

- » Σε νέες ξύλινες επιφάνειες προηγείται μία στρώση συντηρητικό INTESTAIN AQUA.
- » Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες αφαιρέστε όλα τα σαθρά χρώματα ή βερνίκια και αποχαρτάρετε ελαφρά με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώστε από 5 έως 10% κατ' όγκο με καθαρό νερό για πινέλο ή ρολλό και από 15 έως 20% για πιστόλι. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε 2 στρώσεις INTEXYL AQUA για τέλειο αποτέλεσμα με ελάχιστο χρόνο επαναβαφής τις 6 ώρες.

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 80%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα χρώματος και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

