

INTELACK METAL SILICONE EFFECT

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



Το INTELACK METAL SILICONE EFFECT είναι υψηλής ποιότητας σιλικονούχο βερνικόχρωμα διαλύτη με ανάγλυφη μεταλιζέ επιφάνεια. Είναι κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Η ειδική του σύνθεση προσφέρει υψηλή αντοχή στη διάβρωση και την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, στεγνώνει γρήγορα και απλώνει ομοιόμορφα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταλλικές επιφάνειες χωρίς αστάρι, εφόσον είναι επαρκές το πάχος του ξηρού φιλμ. (> 100 μm).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αραίωση:	» Πινέλο/ρολλό: Έως 5% » Πιστόλι: Έως 15% με White Spirit ή Διαλυτικό Νίτρου
Απόδοση:	7 - 9 m ² /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 - 2 ώρες
Επαναβαφή:	Μετά από 16 - 18 ώρες
Αποχρώσεις:	Ασημί και 23 αποχρώσεις του χρωματολογίου της INTECHROM.
Συσκευασία:	Μεταλλικά δοχεία 0.75Lt, 2.5Lt, 5Lt
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

Εκδόθηκε: 15/4/2022.
Το παρόν αντικαθιστά
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/θ Δ. 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 495g/l Π.Ο.Ε.



INTELACK METAL SILICONE EFFECT

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Τυχόν κενά και μικρορωγμές πρέπει να γεμίζονται με τον κατάλληλο στόκο.

- » Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες προηγείται αντισκωριακή προστασία με INTEPRIMER ή INTEROX PRIMER.
- » Σε ήδη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες αφαιρέστε όλα τα σαθρά υπολείμματα και εφαρμόστε κατευθείαν.
- » Σε ξύλινες επιφάνειες προηγείται προετοιμασία της επιφάνειας (ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα) και στη συνέχεια αστάρωμα με VELATURA.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε δύο στρώσεις INTELACK METAL SILICONE EFFECT. Για την καλύτερη δυνατή αντισκωριακή προστασία εφαρμόστε πάνω από 100μm πάχος ξηρού φιλμ (πάνω από 2 στρώσεις). Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10 έως 35°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 70%. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με White Spirit ή Διαλυτικό Νίτρου.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για την προστασία της αναπνοής.
- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.
- » Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του μετά από 7 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

